



Peinture de signalisation routière à séchage rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Légèrement gélifié.
- Aspect : Mat.
- Séchage : 15 minutes. Mise en service : 2 heures.
- Destination : Supports neufs et supports déjà peints.
- Applicable sur murs, asphalte et béton.
- Excellente adhérence.
- Bonne visibilité de nuit (avec rajout de billes de verre).
- Très bonne visibilité de jour.
- Dilution : avec notre Diluant Cellulosique.

AVANTAGES

- Extra blanche.
- Très résistante.
- Sèche très rapidement.
- Adaptation immédiate de l'application au type de marquage souhaité.
- Riche en résine.

RENDEMENT

- Recommandé : 500g à 600/m².

DENSITÉ

- 1,22 ± 0,1

CONSERVATION

- 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

- 50 %

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	30 kg	2106-0002-30M
Autres teintes	25 kg	4106-0002-25M
Billes de verre	25 kg	1600-0029-PIG

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum
Humidité relative : 80% maximum
La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C
Humidité : appliquer sur supports secs
- Dépoussiérer, si nécessaire

APPLICATION

- **Supports :**
Sur murs Asphalte, Béton
- **Matériel :**
Applicable avec pinceau, rouleau, pistolet pneumatique et pistolet airless
- **Dilution (Diluant peinture routière) :**
Diluer à 0 à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau
Diluer à 10% pour une utilisation au pistolet pneumatique ou airless
- **Dosage de saupoudrage de bille de vert :**
60g/m² à 400g/m² selon le cahier de charge
- **Nettoyage du matériel :**
Nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**
Inflammable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié