



(Marque UNIVERSAL)

Catégorie : Protection et décoration des façades

DECOREX®



FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024

RENDEMENT

- 1.5 à 3.5 Kg / m² suivant l'aspect final recherché et la granulométrie des fonds.
- Granité fin : 1.5 Kg / m²
- Crépi : 2 à 3.5 Kg / m²
- Rustique : 3 à 3.5 Kg / m²
- Moucheté : 1.5 à 3.5 Kg / m²

DENSITÉ

- 1,72 ±0.3

CONSERVATION

- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine.

ESV

- 67%.

Classification AFNOR :

- NF 36.005
- Famille II -Classe 2b

Revêtement épais, décoratif à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : mat,
- Aspect en pot : pâte épaisse.
- Support : tous supports excepté les supports métalliques.
- Séchage : Rapide

AVANTAGES

- Très résistant aux intempéries tropicales
- Très garnissant, permet de masquer le faïençage
- Hydrofuge, Lessivable, même à haute pression.
- Séchage rapide.
- Formule avec fongicides et algicides.

PREPARATION

- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs.
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrée, application d'un primaire à l'eau UNIPRIM®, sur mur neuf pas de primaire d'impression obligatoire.
- Appliquer deux couches de DECOREX®.

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc Tons Pastels & Vifs	30 Kg	

APPLICATION

Supports

- Sur murs neufs, murs anciens.
- Sur murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillâtes et les enlever avant application.
- Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL même dans le cas où le support ne présente pas de moisissures ou/et d'algues.
- Appliquer une sous couche UNIPRIM.

MATERIEL

Applicable avec un rouleau à nid d'abeille, taloche, lisseuse inox, matériel de projection basse pression

DILUTION : Eau

Pas de dilution, prêt à l'emploi, possibilité de diluer à l'eau à 1% maximum en cas de forte chaleur. Homogénéiser le produit manuellement ou à l'aide d'un mélangeur lent.

NETTOYAGE DU MATERIEL

À l'eau. Dans le cas où le produit a séché, nettoyer au solvant.

Mise en œuvre :

- ✓ Manuellement : appliquer DECOREX® à la lisseuse inox et enretirer l'excès, puis structurer à la lisseuse.
- ✓ Mécaniquement : DECOREX® s'applique également à la machine à projeter basse pression.
- ✓ Structurer à la lisseuse et retirer l'excès de produit avant lissage.

Mise à la teinte :

À la demande dans notre atelier de colorimétrie.