



(Marque UNIVERSAL)
Catégorie : Enduit intérieur

UNICOAT



FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024

RENDEMENT

- 1m² par kg selon le support et le mode d'application.

DENSITÉ

- 1.86 ± 0.1

CONSERVATION

- 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil

ESV

- 53%.

Classification AFNOR :

- NF 36.005
- Famille III -Classe 2

Enduit pelliculaire vinylique, lisse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : mat
- Aspect en pot : pâte onctueuse
- Support : à appliquer directement sur support en ciment et béton
- Séchage : 2 heures / redoublage : 4 heures. / recouvrable : 24 heures.
- Ne provoque ni reprise ni attache.

AVANTAGES

- Facile à appliquer.
- Très lisse.
- Bonne adhérence.
- Ne colle pas à l'outil d'application.

PRÉPARATION

- Température de l'air : entre 5°C minimum et 40°C maximum.
- Humidité relative : 80% maximum.
- Température du substrat : entre 5°C minimum et 40°C maximum.
- Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs.
- Dépoussiérer, si nécessaire.

APPLICATION

Support :

- Sur murs neufs
- Ciment et béton.

Matériel :

- Taloche pour un aspect lisse.

Pas de dilution :

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :

- A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant.

Hygiène et sécurité

- Non soumis à l'étiquetage/ Produit en phase aqueuse.

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	5kg	3100-0001-5P
	15kg	3100-0001-15P
	30kg	3100-0001-30P