



Peinture mate aux copolymères acrylique, en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : liquide, légèrement thixo.
- Aspect mat.
- Séchage : 45 mn / Redoublage : 3 heures.
- Application sur supports diverses - Supports neufs et supports & façades en service : murs anciens, murs neufs, plâtre, bois.
- A appliquer directement ou avec une couche d'impression INOPRIM® ou un primaire d'adhérence.
- Disponible en qualité de fongicide.
- Décoration des fonds usuels du bâtiment.
- Dilution à l'eau.

AVANTAGES

- Bonne résistance aux intempéries.
- Disponible avec algicide/fongicide pour une meilleure résistance aux apparitions de mousses, moisissures et algues (Usage en extérieur).
- Utilisable en intérieur et extérieur.
- Laisse respirer le support.
- Excellente opacité.

RENDEMENT

• 6 à 7m² par kilogramme de produit sur support lisse (145 à 165g/m²).

DENSITÉ

• 1,54 ± 0,1

CONSERVATION

• 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

• 39 %

CLASSIFICATION AFNOR :

- NF 36005
- Famille I - Classe 7b2

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	5 kg	2100-0017-5P
	15 kg	2100-0013-15P
	30 kg	2100-0009-30P
Tons pastels	5 kg	4100-0004-5P
	15 kg	4100-0004-15P
	30 kg	4100-0004-30P
Tons vifs	4 kg	4100-0003-4P
	12 kg	4100-0003-12P
	25 kg	4100-0003-25P
Blanc fongicide	5 kg	2100-1017-5P
	15 kg	2100-1013-15P
	30 kg	2100-1009-30P
Tons pastels fongicide	5 kg	4100-1004-5P
	15 kg	4100-1004-15P
	30 kg	4100-1004-30P
Tons vifs fongicide	4 kg	4100-1003-4P
	12 kg	4100-1003-12P
	25 kg	4100-1003-25P

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 °C minimum 40 °C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : minimum 5 °C max 40 °C
- Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever les peintures mal ancrées, application d'un primaire à l'eau INOPRIM®
- Appliquer deux couches d'ACRYTEX 800®

APPLICATION

• Supports :

Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois
Murs anciens : bien vérifier la présence de peinture écaillante et les enlever avant application.
Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et algues.

• Matériel :

Applicable avec pinceau, rouleau texturé, au pistolet (buse diamètre 1.7 à 2.2mm) et pistolet sans air (buse diamètre 0.4 à 0.5mm)

• Mise à la teinte :

Avec nos colorants universels INOTEINTES®
A la demande dans notre atelier de colorimétrie (Système DATACOLOR®)

• Dilution (Eau) :

Diluer à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau
Diluer à 15% en poids pour une utilisation au pistolet

• Nettoyage du matériel :

A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant

• Hygiène et sécurité :

Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse