

BLEU DE PISCINE



FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024



Peinture pour piscine aux caoutchoucs chlorés en solution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Légèrement gélifié.
- Aspect : Satiné.
- Séchage : 2 heures.
Redoublage : 4 heures.
- Destination : Supports neufs et supports déjà peints.
- Applicable sur murs neufs et anciens, béton, carreaux.
- Dilution : avec notre Diluant Cellulosique.

AVANTAGES

- Bonne résistance à l'érosion.
- Résistant aux acides.
- Sèche rapidement.

RENDEMENT

- Passer plusieurs couches pour atteindre 600g/m² sur support lisse et régulier.

DENSITÉ

- 1,18 ± 0,1

CONSERVATION

- 18 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

- 32 %

CLASSIFICATION AFNOR :

- NF 36005
- Famille I - Classe 8a

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Bleu ciel	20 kg	2102-003-20M

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 °C minimum 40 °C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : minimum 5 °C max 40 °C
- Humidité : appliquer sur supports secs
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées
- A appliquer directement ou, le cas échéant avec une couche de primaire époxyde INOCOVER EPX28® (Béton, ciment)
- Sur surface carrelée, appliquer d'abord une couche d'INOSEAL®
- Appliquer plusieurs couches de BLEU DE PISCINE jusqu'à atteindre 600g/m²

APPLICATION

- **Supports :**
Sur murs neufs, murs anciens
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillantes et les avant application.
- **Matériel :**
Applicable avec pinceau, rouleau, au pistolet
« Non applicable au pistolet airless ».
- **Dilution (Diluant cellulosique) :**
Diluer à 5 à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau
Diluer à 10 à 15% en poids pour une utilisation au pistolet (Diamètre-buse : 2 à 2.5mm)
- **Nettoyage du matériel :**
Nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**
Inflammmable. Ne pas respire les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié