



Peinture laque brillante, aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Peinture liquide.
- Aspect tendu.
- Séchage : 3 heures / Redoublage : 8 heures.
- Destination : Supports neufs et supports en service.
- Applicable sur bois, murs anciens et neufs et plafonds en ciment/béton, plâtre, surface métalliques (après une couche d'antirouille).
- A appliquer directement ou avec une couche d'impression INOPRIM® (Murs, bois) ou un primaire d'adhérence anticorrosion (surface métalliques).
- Décoration et protection des murs et plafonds en intérieur.
- Décoration et protection des supports en bois en intérieur et en extérieur.
- Dilution à l'eau.

AVANTAGES

- Bonne résistance aux intempéries.
- Facile à appliquer.
- Ne jaunit pas.
- Film lisse et bien tendu.
- Sans solvant.
- Facile à entretenir.
- Sans odeur.

RENDEMENT

- 11 à 12m² par litre ou 9 à 10m² par kilogramme de produit sur support lisse (épaisseur 25µ).

DENSITÉ

- 1,18 ± 0,1

CONSERVATION

- 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

- 29 %

CLASSIFICATION AFNOR :

- NF 36005
- Famille I - Classe 7b2

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	1 kg	2102-0054-1M
	2.5 kg	2102-0054-2M
	20 kg	2102-0054-20M
Noir	1 kg	2102-0055-1M
	2.5 kg	2102-0055-2M
	20 kg	2102-0055-20M
Tons pastels	1 kg	4102-0011-1M
	2.5 kg	4102-0011-2M
	20 kg	4102-0011-20M
Tons vifs	1 kg	4102-0010-1M
	2.5 kg	4102-0010-2.5M
	20 kg	4102-0010-20M

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 °C minimum 40 °C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : minimum 5 °C max 40 °C
- Humidité : appliquer sur supports secs
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées, application d'un primaire à l'eau INOPRIM® (murs, bois) ou d'un ANTIROUILLE SRX® (Métaux ferreux)

APPLICATION

- **Supports :**
Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois, métaux ferreux Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillantes et les enlever avant application. Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTI-BACTERIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et d'algues.
- **Matériel :**
Applicable avec pinceau, rouleau micro fibre poil 6 à 10mm, pistolet à air.
- **Mise à la teinte :**
Avec nos colorants universels INOTEINTES®
A la demande dans notre atelier de colorimétrie (Système DATACOLOR®)
- **Dilution (Eau) :**
0 à 5% en poids
- **Nettoyage du matériel :**
A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**
Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse