



Revêtement plastique épais, décoratif à base de copolymères acryliques et siloxanes en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AVANTAGES
-----------------------------	-----------

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Aspect en pot : Pâte épaisse. ● Aspect mat, relief décoratif, structure talochée ou projetée. ● Localisation : intérieur et extérieur. ● Destination : Supports neufs, support et façades en service. ● Décoration et revêtement des façades. ● A appliquer directement ou, le cas échéant avec une couche d'impression INOPRIM® ou un primaire d'adhérence. | <ul style="list-style-type: none"> ● Très résistant aux intempéries tropicales. ● Très garnissant, permet de masquer le faïençage. ● Séchage rapide. ● Formule avec fongicides et algicides. ● Hydrofuge, lessivable, même à haute pression. ● Ci-dessous le conditionnement et les références du ROSSITEX®. |
|---|--|

RENDEMENT

● 1,5 à 3,5 KG/m² suivant l'aspect final recherché et la granulométrie des fonds :

- Granité fin : 1,5 kg/m² environ
- Crépi : 2 à 3,5 kg/m²
- Rustique : 3 à 3,5 kg/m²
- Moucheté : 1.5 à 3.5 kg/m²

DENSITÉ

● 1,72 ± 0.3

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine.

ESV

67 %

CLASSIFICATION AFNOR :

- NF 36005
- Famille II- Classe 2b

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	30 kg	2100-0048-30ML
Tons pastels	30 kg	4100-0017-30ML
Tons vifs	30 kg	4100-0018-30ML

APPLICATION

• Supports :

- Sur murs neufs, murs anciens.
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillâtes et les enlever avant application.
- Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/ et d'algues.

• Matériel :

Applicable avec rouleau à nid d'abeille, taloche, lisseuse inox, matériel de projection basse pression.

• Dilution (Eau)

- Pas de dilution, prêt à l'emploi, possibilité de diluer à l'eau à 1% maximum en cas de forte chaleur.
- Homogénéiser le produit manuellement ou à l'aide d'un mélangeur lent.

• Mise en oeuvre

- Manuellement : appliquer ROSSITEX® à la lisseuse inox et en retirer l'excès, puis
- Mécaniquement : ROSSITEX® s'applique également à la machine à projeter basse pression. Structurer à la lisseuse et retirer l'excès de produit avant lissage.

• Mise à la teinte

A la demande dans notre atelier de colorimétrie.

• Nettoyage du matériel

A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant.

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum.
Humidité relative : 80% maximum.
La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum.
- Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs.
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées, application d'un primaire à l'eau INOPRIM®, sur mur neuf pas de primaire d'impression obligatoire.
- Appliquer deux couches de ROSSITEX®.