



Peinture brillante polyvalente à base de résine alkyde modifiée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : liquide.
- Aspect : brillant.
- Séchage : 2 heures / Redoublage : 4 heures.
- Destination : murs et plafonds, boiserie intérieure et extérieure, surfaces métalliques.
- Appliquer comme primaire anticorrosion ROSSMARINE®280 ou appliquer sur les surfaces métalliques galvanisées le primaire époxy INOCOVER® EPX 28.
- Dilution : avec notre Diluant Cellulosique.

AVANTAGES

- Résiste bien aux conditions atmosphériques et présente une stabilité de brillant modérée.
- Séchage rapide.
- Très bonne dureté.

RENDEMENT

- 10m²/kg pour 40 µm.

DENISTÉ

- 1,29 ± 0,1

CONSERVATION

- 18 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

51 %

CLASSIFICATION AFNOR :

- NF 36005
- Famille I - Classe 4a

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	3 L	2104-0007-3M
	20 L	2104-0007-20M
Tons pastels	3 L	4104-0004-3M
	20 L	4104-0004-20M
Tons vifs	3 L	4104-0005-3M
	20 L	4104-0005-20M

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 °C minimum 40 °C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : minimum 5 °C max 40 °C
- Humidité : appliquer sur support ferreux sec
- Enlever toute peinture mal ancrée
- Dépoussiérer

APPLICATION

- **Supports :**
Sur support en métal ferreux
- **Matériel :**
Applicable avec pinceau, rouleau, au pistolet
- **Dilution (Diluant EPOXY) :**
Diluer à 5% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau
Diluer à 10% en poids pour une utilisation au pistolet
- **Nettoyage du matériel :**
Nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**
Inflammable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.