

Revêtement bicomposant de finition époxyde pour sols industriels, parkings.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Légèrement gélifié.
- Aspect : Brillant.
- Séchage : 4 heures / Redoublement : 24 heures.
- Destination : Sols neufs ou déjà peints.
- Applicable sur sols en béton, plateformes métalliques.
- A appliquer directement après une ou deux couches de primaire époxy **INOCOVER® EPX 28**.
- Peinture pour sols et parkings ou locaux industriels.
- 2 couches sont nécessaires sur les zones de stationnement, 3 couches sont nécessaires sur les zones de circulation.
- Peut être rendu anti-dérapant après incorporation de silice ou de billes de verres.
- Bicomposant.
- Dilution : avec notre diluant Epoxy.

AVANTAGES

- Excellente résistance aux acides.
- Excellentes résistances aux passages de véhicules élévateurs (type HYSTER).
- Lavable même à haute pression.
- Sèche rapidement.
- Bonne résistance à l'abrasion aux huiles et aux hydrocarbures.

RENDEMENT
10 à 12m² par litre
6 à 7m² par kg.

DENSITÉ
● 1,73 ± 0,1

CONSERVATION
● 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du soleil.

ESV ● 80 %

CLASSIFICATION AFNOR
• NFT 36.005
• Famille I- Classe 6b1

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Pour un total de 20 L :		
INOCOVER EPX 442-40 - Gris RAL 7040	14 L	4104-0006-14M
Durcisseur INOCOVER EPX 442-40	2 x 3 L	2104-0009-3M
Pour un total de 3 L :		
INOCOVER EPX 442-40 - Gris RAL 7040	2,1 L	4104-0006-2M
Durcisseur INOCOVER EPX 442-40	0,9 L	2104-0009-1M
Pour toute teinte à la demande, merci de nous consulter.		

PRÉPARATION

Température de l'air : 5°C minimum 40°C maximum
Humidité relative : 80% maximum
Température du substrat : minimum 5°C max 40°C
Humidité : appliquer sur sols secs
Nettoyer le sol à l'eau à haute pression.
Éliminer toutes taches de gras ou d'hydrocarbure avec du DILUANT 1023^R
Laisser sécher au minimum 24h.

APPLICATION

Sols en béton, plateforme métallique
Après avoir laissé bien sécher le support, appliquer une couche de primaire époxy INOCOVER EXP28, laisser sécher 4h minimum à 24h maximum intervalle de 8h minimum à 24h maximum entre les couches

Recommandations :

Utilisable après 24h pour les piétons
Utilisable après 7 jours les engins de manutentions, transpalettes et autres véhicules

Matériel :

Applicable avec pinceau, rouleau, au pistolet
Dilution (Diluant EPOXY) :
Diluer à 5% en poids pour une utilisation au rouleau, au pinceau
Diluer à 10% en poids pour une utilisation au pistolet

Nettoyage du matériel :

Nettoyer tous les équipements après chaque emploi en utilisant le DILUANT 1023 ou DILUANT EPOXY.
Il est recommandé de rincer régulièrement l'équipement de pulvérisation au cours d'une journée de travail.
La fréquence de ces nettoyages dépend en fait du volume pulvérisé, de la température et du temps passe, en tenant compte de tous les arrêts éventuels.

Hygiène et sécurité :

Infamable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter appareil respiratoire approprié.