INO ENDUIT

Enduit pelliculaire vinylique lisse.

Fiche technique - Janvier 2026 - Version 4



DESCRIPTION & UTILISATION

Enduit pelliculaire vinylique, prêt à l'emploi pour des travaux d'intérieur.
Domaines d'application : Murs neufs ou anciens, plâtre, enduit, béton, bois préparé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur / Détail
Diluant	Eau
Densité	1.77, ± 0,02
Rendement théorique	0.5 à 2 Kg / m²
Epaisseur d'application	Ne pas dépasser 1 mm par passe
Séchage au toucher (à 25°C)	4h
Séchage complet (à 25°C)	8h
Recouvrable après	24 h
ESV	53 %
Classification AFNOR	NF 36-005 Famille III- Classe 2
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil
Nettoyage du matériel	A l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

→ Le support doit être idéalement propre, sec et exempt de poussière ou graisse.
→ Reboucher les fissures et poncer les irrégularités. Dépoussiérer, si nécessaire.
→ Assainissement fongicide et algicide du support avec le Liquide Antibactérien 24h avant
→ Température d'application : +5° °C à +40 °C.
→ Humidité relative : 80% maximum
→ Température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
→ Humidifier le support peut être nécessaire par forte chaleur.

MODE D'APPLICATION

Méthode	Dilution conseillée	Nombre de couches
Couteau à enduire	0% (Prêt à l'emploi)	2
Taloche, Lisseuse	0% (Prêt à l'emploi)	2

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect en pot : Pâte onctueuse.
Aspect du film : Mat & lisse
Couleurs disponibles : Blanc
Conditionnement : 4 Kg – 30 Kg

AVANTAGES PRODUIT

- ☑ Bonne adhérence sur le support.
- ☑ Facile à appliquer et à poncer (Papier 180 à 220).
- ☑ Extra lisse, Ne provoque ni reprise, ni attache
- ☑ Ne colle pas à l'outil d'application

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Produit non inflammable.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Port du masque de protection recommandé
Porter des gants et lunettes de protection.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
Conserver hors de portée des enfants.

CONSEIL D'APPLICATION

Pour un résultat optimal, **respecter le nombre de couche recommandé et le temps de séchage entre les différentes couches de produit**. Utiliser des outils propres et de bonne qualité pour un fini soigné.

CONTACT TECHNIQUE

Zone industrielle
Ndogsimbi, Douala

Tel : +237 694 231 660
Mail : inoda.industries@gmail.com

www.inoda.pro

PRODUIT PAR
INODA INDUSTRIES SARL
CERTIFIÉ ISO 9001:2015