

TOPENDUIT®

Enduit de lissage à préparer au moment de l'emploi

INT

FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024

Cachet BLEU

DESCRIPTION PRODUIT :

TOPENDUIT CACHET BLEU est un enduit en poudre de haute qualité destiné à la finition fine, en application manuelle sur les murs et plafonds en intérieur.

DOMAINE D'EMPLOI

Supports admissibles

- Enduit ciment, plâtre, plaques de plâtre…
- Ancien fonds peints Cohésifs

Autres supports nous consulter.

Supports Interdits

- Polystyrène, • Papiers peints,
- Fer & Acier, • Supports humides.

CARACTERISTIQUES PRODUITS & PERFORMANCES

Performances de l'enduit état durci

- Indice blancheur : ≤ 95.
- Dureté shore C : 75 ± 5
- Adhérence enduit/support : >0,5 MPa

Caractéristique de mise œuvre

- Taux de gâchage : 55 ± 5 %
- Durée de malaxage : Environ 3 à 7min jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée.
- Temps d'utilisation pâte : Environ 4 heures.
- Epaisseur d'application : 1 à 3mm.
- Redoublement : dès que l'enduit est dur.

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

- Les supports doivent être préparés conformément aux spécifications du DTU 59.1.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs, dépoussiérés.

Préparation du produit :

- Saupoudrer **TOPENDUIT CACHET BLEU** dans environ 3L d 'eau pour 5kg de poudre.
- Laisser la poudre s 'imbiber pendant 2 à 3 minutes puis mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène à la consistance souhaitée pour l'usage.
- Laisser reposer l'enduit quelques minutes après gâchage.

Application :

- Utiliser un couteau à enduire pour appliquer l'enduit de finition.
- Travailler par zone d'environ 1 m2, en appliquant et en croisant les passes.
- Si nécessaire appliquer une seconde couche après le durcissement de la première (après 2 à 24 h).
- Ce temps de durcissement dépend de l'épaisseur d'enduit appliquée, de la température, de l'humidité et de la nature du support.
- Lorsque l'enduit de finition commence à durcir, lisser à l'aide d'une taloche lisseuse.
- La peinture sera appliquée lorsque la teneur en humidité de l'enduit sera <5%.
- Température d'application : comprise entre 5°C et 35°C.

CONSEIL

- Ne pas appliquer sur support gelés ou en cours de dégel, chauds ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battante ou par vent fort.
- Ne pas ajouter d'eau durant l'utilisation d la gâchée.