INT MAT

UNIVERSAL®
Paints & coatings

UNIMAT

Peinture mate à base de résines alkydes thixotrope.

Fiche technique - Janvier 2026 - Version 2



DESCRIPTION & UTILISATION

Peinture de finition mat.

Domaines d'application : murs neufs ou anciens, plâtre, enduit, béton, plafond,bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur / Détail
Diluant	Diluant synthétique
Densité	1.80 ± 0.03 Kg/L
Rendement théorique	6 à 8 m²/Kg de produit sur un support sans peinture 9 à 11 m²/Kg de produit sur un support déjà peint
Séchage au toucher (à 25°C)	8h
Séchage complet (à 25°C)	12h
Recouvrable après	24h
ESV	77 ± 2%
Mise en teinte	
Classification AFNOR	NF 36-005 Famille I- Classe 4a
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil
Nettoyage du matériel	Au diluant synthétique immédiatement après utilisation

PRÉPARATION DU SUPPORT

- → Le support doit être propre, sec et exempt de poussière ou graisse
- → Dépoussiérer, si nécessaire
- → Température d'application : +5° °C à +40 °C
- → Humidité relative : 80% maximum
- → Température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum.
- → Le cas échéant sur les surfaces métalliques : application d'une couche de INOSATIN

MODE D'APPLICATION

Méthode	Dilution conseillée	Nombre de couches
Brosse/ Rouleau	5%	2
Pistolet	10%	2

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect en pot : Légèrement gélifié et se liquéfie par agitation
Aspect du film : mat
Couleurs disponibles : Vert, Noir
Conditionnement : 0,9L, 3,5L, 20L

AVANTAGES PRODUIT

- ☑ Très haut pouvoir opacifiant
- ☑ Aspect mat profond et tendu
- ☑ Absence de coulure et de tracés de reprises

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Produit non inflammable.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Porter des gants et lunettes de protection.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
Conserver hors de portée des enfants.

CONSEIL D'APPLICATION

Pour un résultat optimal, **respecter le nombre de couche(s) recommandé et le temps de séchage entre les différentes couches de produit**. Utiliser des outils propres et de bonne qualité pour un fini soigné.

CONTACT TECHNIQUE

Zone industrielle
Ndogsimbi, Douala

Tel : +237694231660
Mail : inoda.industries@gmail.com

www.inoda.pro

PRODUIT PAR
INODA® INDUSTRIES SARL
CERTIFIÉ ISO 9001:2015