

UNIVERSAL®
Paints & coatings

UNISATIN

Peinture satinée en dispersion aqueuse.

Fiche technique - Janvier 2026 - Version 2



DESCRIPTION & UTILISATION

Peinture de finition satinée.

Domaines d'application : murs neufs ou ancien, plâtre, enduit, béton, plafond, bois préparé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur / Détail
Diluant	Eau
Densité	1.22 ± 0.02
Rendement théorique	7 m²/Kg de produit sur un support lisse
Séchage au toucher (à 25°C)	1h
Séchage complet (à 25°C)	3h
Recouvrable après	24h
ESV	42 ± 2%
Mise en teinte	Avec nos colorants universels TIGER
Classification AFNOR	NF 36-005 Famille I- Classe 7b2
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil
Nettoyage du matériel	A l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

→ Le support doit être propre, sec et exempt de poussière ou graisse
→ Dépoussiérer, si nécessaire
→ Température d'application : +5° °C à +40 °C
→ Humidité relative : 80% maximum
→ Température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum.
→ À appliquer avec une couche d'impression UNIPRIM

MODE D'APPLICATION

Méthode	Dilution conseillée	Nombre de couches
Brosse/ Rouleau	0 à 5%	2
Pistolet	5 à 10%	2

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect en pot : Liquide.
Aspect du film : satin
Couleurs disponibles : Blanc
Conditionnement : 25 Kg

AVANTAGES PRODUIT

☑ Laisse respirer le support
☑ Excellente opacité
☑ Blancheur éclatante

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Produit non inflammable.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Porter des gants et lunettes de protection.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
Conserver hors de portée des enfants.

CONSEIL D'APPLICATION

Pour un résultat optimal, **respecter le nombre de couche(s) recommandé et le temps de séchage entre les différentes couches de produit**. Utiliser des outils propres et de bonne qualité pour un fini soigné.

CONTACT TECHNIQUE

Zone industrielle
Ndogsimbi, Douala

Tel : +237694231660
Mail : inoda.industries@gmail.com

www.inoda.pro

PRODUIT PAR
INODA® INDUSTRIES SARL
CERTIFIÉ ISO 9001:2015