INT

UNIVERSAL®
Paints & coatings

WALLCOAT

Enduit liquide à additionner avec du ciment, à base de résine acrylique.

Fiche technique - Janvier 2026 - Version 2



DESCRIPTION & UTILISATION

Enduit pour ragréage à additionner avec du ciment, à base de résine acrylique

Domaines d'application : murs neufs ciment et béton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur / Détail
Diluant	Eau (si nécessaire, max 10%)
Rapport de mélange Ciment 32.5	75 à 100%
Densité (sans ciment)	1.25 ± 0,03
Rendement théorique	25 kg de WALLCOAT mélangés à 25kg de ciment couvre 30 m²
Epaisseur d'application	Ne pas dépasser 1mm par passe
Séchage au toucher (à 25°C)	2h
Séchage complet (à 25°C)	24h
Recouvrable après	4h
ESV	40 ± 2%
Classification AFNOR	NF 36-005 Famille IV-Classe 4b
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil
Nettoyage du matériel	A l'eau (ne pas laisser sécher)

PRÉPARATION DU SUPPORT

→ Le support doit être propre, sec et exempt de poussière ou graisse
→ Reboucher les fissures et poncer les irrégularités.
→ Dépoussiérer, si nécessaire.
→ Température d'application : +5° °C à +40 °C
→ Humidité relative : 80% maximum
→ Température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum.
→ Assainissement fongicide et algicide avec le liquide antibactérien Rossignol.

MODE D'APPLICATION

Méthode	Dilution conseillée	Nombre de couches
Couteau à enduire,	0 à 10%	2
Lisseuse, Taloche	0 à 10%	2

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect en pot : Légèrement liquide.
Aspect du film : Mat
Couleurs disponibles : Gris ou selon le ciment utilisé
Conditionnement : 25 Kg

AVANTAGES PRODUIT

- ☑ Bonne adhérence.
- ☑ Hydrofuge.
- ☑ Permet d'obtenir un épiderme de parement lisse et homogène
- ☑ Peut être recouvert d'une peinture d'impression ou d'un revêtement d'imperméabilité

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Produit non inflammable.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Porter des gants et lunettes de protection.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
Conserver hors de portée des enfants.

CONSEIL D'APPLICATION

Pour un résultat optimal, **respecter le nombre de couche(s) recommandé et le temps de séchage entre les différentes couches de produit**. Utiliser des outils propres et de bonne qualité pour un fini soigné.

CONTACT TECHNIQUE

Zone industrielle
Ndogsimbi, Douala

Tel : +237694231660
Mail : inoda.industries@gmail.com

www.inoda.pro

PRODUIT PAR
INODA® INDUSTRIES SARL
CERTIFIÉ ISO 9001:2015