INT EXT | MAT

UNIVERSAL®
Paints & coatings

WALLTEX 5000

Peinture mate aux copolymères acrylique en dispersion aqueuse.

Fiche technique - Janvier 2026 - Version 2



DESCRIPTION & UTILISATION

Peinture de finition mate.

Domaines d'application : murs neufs ou anciens, plâtre, enduit, béton, plafond, bois préparé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur / Détail
Diluant	Eau
	1.65 ± 0.02
Rendement théorique	5 m²/Kg de produit sur un support lisse
Séchage au toucher (à 25°C)	45 mn
Séchage complet (à 25°C)	3h
Recouvrable après	3h
ESV	66 ± 2%
Mise en teinte	Avec nos colorants universels TIGER
Classification AFNOR	NF 36-005 Famille I- Classe 7b2
vation	24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil
age du matériel	À l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

→ Le support doit être propre, sec et exempt de poussière ou graisse
→ Dépoussiérer, si nécessaire.
→ Température d'application : +5° °C à +40 °C
→ Humidité relative : 80% maximum
→ Température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum.
→ À appliquer avec une couche d'impression UNIPRIM.

MODE D'APPLICATION

thode	Dilution conseillée	Nombre de couches
Brosse , Rouleau	0 à 5%	2
	10%	2

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect en pot : Epais.
Aspect du film : Mat
Couleurs disponibles : Blanc
Conditionnement : 5 Kg – 15Kg – 30 Kg

AVANTAGES PRODUIT

- ☑ Laisse respirer le support
- ☑ Excellente opacité
- ☑ Blancheur éclatante

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Produit non inflammable.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Porter des gants et lunettes de protection.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
Conserver hors de portée des enfants.

STOCKAGE & TRANSPORT

Conserver le produit 24 mois bien fermé, à l'abri de la chaleur. Transport selon les règles de sécurité en vigueur.

CONSEIL D'APPLICATION

Pour un résultat optimal, **respecter le nombre de couche(s) recommandé et le temps de séchage entre les différentes couches de produit**. Utiliser des outils propres et de bonne qualité pour un fini soigné.

CONTACT TECHNIQUE

Zone industrielle
Ndogsimbi, Douala

Tel : +237694231660
Mail : inoda.industries@gmail.com

www.inoda.pro

PRODUIT PAR
INODA® INDUSTRIES SARL
CERTIFIÉ ISO 9001:2015