FICHE TECHNIQUE **Version 05 du 17/09/2024**

AY---M407 NOUVELLE FORMULE

Enduit Hydro Spécial Pour Bois

Renner Italia Spa – Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

Caractéristiques :

Enduit Hydro professionnel en pâte formulé pour éliminer les irrégularités et les défauts superficiels du bois. Aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Facile d'application, rapidité de séchage et sans odeur. Application directe sur bois brut, avant l'application de la première couche d'imprégnation, afin d'obtenir le meilleur résultat aussi bien sur le plan esthétique que sur le plan de la tenue dans le temps.

Versions :

AY---M407/--C02	Blanc	**AY---M407/--C25**	Pin	**AY---M407/--C10**	Merisier
AY---M407/--C23	Noyer foncé	**AY---M407/--C20**	Noyer Blond	**AY---M407/--C15**	Acajou
AY---M407/--C86	Wengé	**AY---M407/--C27**	Chêne	**AY---M407/--C93**	Hêtre

Usage conseillé :	Aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, adapté pour des épaisseurs jusqu'à un max de 1mm.
Méthode d'application :	Spatule
Préparation du produit :	Prêt à l'emploi. Pour modifier la couleur il est possible de mélanger 2 ou plusieurs produits.

Caractéristiques physico-chimiques à 23°C

Extrait sec (%)	85 ± 5
Poids spécifique (g/cm^3)	2,000 ± 0,030

Caractéristiques d'application

N. de couches conseillé	da 1 a 3 couches
Intervalle entre couche	min: 10' max: 20'

Indications générales sur le cycle

Séchage à 23°C e HR% entre 45 et 65: 65 g/m^2	
Survernissable	de 30' à 1 h
Empilable en vertical	1 h
Egrenage/Ponçage	1 h

Préparation du support :
Le bois doit être bien sec (12-14% d'humidité). Bien nettoyer la surface en éliminant tous les résidus possibles, résine etc...Pour le ponçage du bois il est conseillé un papier de 150 pour les conifères et de 180 pour les feuillus.

Instruction pour l'application : Utiliser une spatule en acier.

Ponçage général: Conseillé pour obtenir une homogénéité de couleur de la surface traitée.

Finitions : Recouvrable par des produits Hydro extérieurs comme ceux de la gamme AQUARIS, qui comprennent des imprégnations, des fonds et des finitions transparents ou pigmentés.

Pour des informations complémentaires concernant la peinture avec notre gamme de produits à base d'eau, demander ou consulter notre guide.

Note et avertissements :

- Stocker dans des locaux à une température comprise entre 5 et 35°C.
- Pendant l'application, il est nécessaire que l'environnement ainsi que le produit et le support soient à une température supérieure à 15 °C. Les films de vernis formés à des températures trop faibles montrent des résistance chimique et mécanique inférieures aux qualités obtenues lors d'un séchage réalisé dans des conditions standards.
- Les résidus de produits de vernissage (eau de rinçage, eau de cabine, oversprays de vernis) doivent être éliminés selon les règles en vigueur. Ces produits ne doivent en aucun cas être déversés dans les égouts.
- Le matériel d'application doit être lavé avec de l'eau potable, aussitôt après utilisation. Lorsqu'il est nécessaire de décoller ou de nettoyer de vieilles traces de vernis, nous recommandons l'utilisation du **AY---M460**, en le laissant agir durant une nuit, puis de rincer avec de l'eau.

LES DONNEES ET LES INFORMATIONS CITEES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOTRE MEILLEURE CONNAISSANCE ACTUELLE. IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPONDE A SES PROPRES EXIGENCES EN CE QUI CONCERNE LES INSTRUMENTS D'UTILISATION, LES SUPPORTS UTILISES ET LES CONDITIONS D'UTILISATION ENVIRONNEMENTALES