NL---M001/-----

Fond Nitro transparent

Principales caractéristiques du produit:

• Bonne transparence • Séchage rapide	▪ Facilement poncable

Versions:

/-----	Transparent

Utilisation conseillée:	• Meubles	• Parties façonnées au tour
Méthode d'application:	Pistolet, rideau, bac de trempage, pinceau	
Préparation du produit:	en poids: NL---M001 100 diluan DN---M020 10 – 40*	

En cas de températures et/ou de taux d'humidité ambiante élevés additionner le diluant nitro DN---M020 avec 5% de régulateur de sèchage DT---m075 pour favoriser la dilatation du produit et éviter les phénomènes de blanchissement. (effet anti-brouillard)

Caractéristiques Chimico-Physiques

Résidu solide (%)	28 ± 2
Poids Spécifique (g/cm^3)	0,950± 0,030
Viscosité DIN 4 à 23°C	115±5 s

Caractéristiques d'application

Nombre de couches conseillé	max. 3
Quantité conseillée par couche	max.: 150 g/m^2
Intervalle entre les couches	min.: 30 max.: 3 h

Indications générales sur le cycle

Séchage à 20°C et H.R. entre 45 et 65%: 100 g/m^2	
Hors poussière	8 min
Sec au toucher	20 min
Survernissage avec finition	6 h
Ponçable	6 h
Empilable	6 h

Séchage en tunnel: 100 g/m^2		
	Température	Temps
Flash Off	20°C	15 min
Air Laminaire	50°C	60 min
Refroidissement	20°C	15 min

Préparation du substrat: Bien poncer et nettoyer le support brut. Éventuelle peinture avec des colorants à base de solvant série TM---M006 ou TM---M007 ou à base hydro série TY---M001 ou TY---M003.
Survernissage: Seulement avec finitions mono-composant à base de nitrocellulose

Notes et avertissements

Pas de limite de conservation. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de dépôts sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

LES DONNEES ET LES INFORMATIONS QUI FIGURENT DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A L'ETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES. L'UTILISATEUR DOIT S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPOND EFFECTIVEMENT A SES BESOINS, EN TENANT COMPTE DES SYSTEMES D'APPLICATION, DES SUPPORTS UTILISEES ET DES CONDITIONS AMBIANTES D'APPLICATION.