**FICHE TECNIQUE** **Version 0 du 22/10/2008**

# NL---M203/-----

## Fond Nitro Transparent Haute Viscosité

**Caractéristiques principales du produit:**

| | |
|---|---|
| • Séchage rapide<br>• Peut être dilué jusqu'à 100% | • Bon ponçage |

**Versions:**

| | |
|---|---|
| **/-----** | Transparent |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Utilisation conseillée:** | • Meubles | Parties façonnées au tour | |
| **Méthode d'application:** | pistolet, rideau, au trempage, pinceau | | |
| **Preparation du produit:** | en poids: | | |
| | | NL---M203 | 100 |
| | Diluant | DN---M020 | 100* |

* En cas de températures et/ou de taux d'humidité ambiante élevés additionner le diluant nitro DN---M020 avec 5% de régulateur de séchage DT---M075 pour favoriser la dilatation du produit et éviter les phénomènes de blanchissement. (Effet anti-brouillard)

**Caractéristiques Chimico-Physiques**

| | |
|---|---|
| Résidu solide (%) | 29 ± 2 |
| Poids Spécifique (g/cm$^3$) | 0,970± 0,030 |
| Viscosité DIN 6 à 23°C | 60 ± 5 |

**Caracetéristiques d'application**

| | |
|---|---|
| Nombre de couches conseillé | max 3 |
| Quantité conseillée par couche | max: 150 g/m$^2$ |
| Intervalle entre les couches | min: 30' max: 3 h |

**Indications générales sur le cycle**

| **Séchage à 20°C et H.R. entre 45 e 65% : 100 g/m$^2$** | |
|---|---|
| Hors poussiére | 8' |
| Sec au toucher | 20' |
| Survernissable avec finition | 6 h |
| Ponçable | 6 h |
| Empilable | 6 h |

| **Séchage en tunnel: 100 g/m$^2$** | | |
|---|---|---|
| | Température | Temps |
| Flash Off | Ambiant | 15' |
| Air laminaire | 50°C | 60' |
| Refroidissement | Ambiant | 15' |
| | | |

| | |
|---|---|
| **Preparation du substrat**: Bien poncer et nettoyer le support brut. Éventuelle peinture avec des colorants à base aqueux TY---M001 o TY---M003 ou à base solvant série TM---M006 ou TM---M007 | |
| **Survernissage:** | Seulement avec finitions mono-composant à base de nitrocellulose |

**Notes et avertissements**

Pas de limite de conservation. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de dépôts sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

*Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@rennerItalia.com www.rennerItalia.com*



LES DONNEES ET LES INFORMATIONS QUI FIGURENT DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A L'ETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES. L'UTILISATEUR DOIT S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPOND EFFECTIVEMENT A SES BESOINS, EN TENANT COMPTE DES SYSTEMES D'APPLICATION, DES SUPPORTS UTILISEES ET DES CONDITIONS AMBIANTES D'APPLICATION.