NO-XXM408/--C02

Finition Nitro blanche

Principales caractéristiques du produit :

• Pour application spray et à rideau • Séchage rapide	▪ Bonne uniformité de l'agent matant ▪ Excellente dureté de surface

Versions :

NO-15M408/--C02	15±2 Gloss	NO-35M408/--C02	35±2 Gloss	NO-50M408/--C02	35±2 Gloss
NO-25M408/--C02	25±2 Gloss				

Utilisation conseillée :	• Parties planes	• Parties façonnées au tour	• Meubles assemblés
Méthode d'application :	Airless, airmix et rideau		
Préparation du produit:	en poids: NO-XXM408/--C02 100 diluant DN---M020 30		

Caractéristiques Chimico-Physiques

Résidu solide (%)	44 ± 2
Poids Spécifique (g/cm³)	1,140± 0,030
Viscosité DIN 6 à 23°C	35±5

Caractéristiques d'application

Nombre de couches conseillé	1
Quantité conseillée par couche	max: 130 g/m²

Indications générales sur le cycle

Séchage à 20°C et H.R. entre 45 et 65% : 100 g/m²	
Hors poussière	10 min
Sec au toucher	20 min
Empilable	2,5 h

Séchage en tunnel : 100 g/m²		
	Température	Temps
Flash Off	Ambiante	15 min
Air Laminaire	50°C	30 min
Refroidissement	Ambiante	15 min

Préparation du substrat : Avec fonds Nitro, Pu ou Polyester blanc

Diluants alternatifs

DF---M003	Pendant l'été ou pendant des périodes avec température et humidité élevées.
DF---M005	Idéal pour la machine à rideau.

Notes et avertissements

Pas de limite de conservation. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de dépôts sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

LES DONNEES ET LES INFORMATIONS QUI FIGURENT DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A L'ETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES. L'UTILISATEUR DOIT S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPOND EFFECTIVEMENT A SES BESOINS, EN TENANT COMPTE DES SYSTEMES D'APPLICATION, DES SUPPORTS UTILISEES ET DES CONDITIONS AMBIANTES D'APPLICATION.