FICHE TECNIQUE **Version 1 du 4/12/2015**

NO-XXM203/-----

Finition Nitro Transparent Opaque

Caractéristiques principales du produit:

• Transparence excellente • Séchage rapide • Peut être dilué jusqu'à 100%	• Excellent degré de finition • Très doux au toucher

Versions:

NO-10M203	10±2 Gloss	NO-20M203	20±2 Gloss	NO-30M203	30±2 Gloss
NO-40M203	40±2 Gloss	NO-50M203	50±2 Gloss		

Utilisation conseillée:	• Parties planes	• Parties façonnées au tour	• Meubles montés
Méthode d'application:	Pistolet conventionnel		
Préparation du produit:	en poids: NO-xxM203 100 diluant DN---M020 100*	en volume: maintient les proportions de la catalyse en poids	

* En été il est possible d'utiliser comme diluant alternatif DF---M003, pour favoriser l'écoulement
En cas de températures et/ou de taux d'humidité ambiante élevés additionner le diluant utilisé avec 5% de régulateur de séchage DT---M075 pour favoriser la dilatation du produit et éviter les phénomènes de blanchissement (effet anti-brouillard).

Caractéristiques physico-chimiques

Résidu solide (%)	28± 2
Poids Spécifique (g/cm^3)	0,940± 0,030
Viscosité DIN 6 à 23°C	60± 5

Caractéristiques d'application

Nombre de couches conseillé	max: 150 g/m^2

Remarques générales sur le système d'application

Séchage à 20°C et H.R. entre 45 et 65% : 100 g/m^2	
Hors poussière	8'
Sec au toucher	20'
Empilable	6 h

Séchage en tunnel: 100 g/m^2		
	Température	Temps
Flash Off	Ambiante	15'
Air Laminaire	45°C	50'
Refroidissement	Ambiante	20'

Préparation du substrat: Avec fonds Nitro, Polyuréthanique ou Polyester

Notes et avertissements

Pas de limite de conservation. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de dépôts sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant utilisation.

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@rennerItalia.com www.rennerItalia.com

LES DONNEES ET LES INFORMATIONS QUI FIGURENT DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A L'ETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES. L'UTILISATEUR DOIT S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPOND EFFECTIVEMENT A SES BESOINS, EN TENANT COMPTE DES SYSTEMES D'APPLICATION, DES SUPPORTS UTILISEES ET DES CONDITIONS AMBIANTES D'APPLICATION.