TM---M006/--TXX

Teintes base solvant pour Intérieur

Principales caractéristiques du produit :

• Applicables au pistolet, pinceau, chiffon et rouleau • Conviennent pour teinter les meubles, profils, cadres, chaises et parties façonnées au tour	• Très versatiles • En général, elles peuvent être diluées avec eau et solvant (prière de suivre nos Indications Générales)

Versions :

TM---M006/--M07	Jaune
TM---M006/--M09	Vert
TM---M006/--T01	Noir
TM---M006/--T02	Blanc
TM---M006/--T03	Rouge
TM---M006/--T62	Blue
TM---M006/--T07	Jaune or
TM---M006/--T08	Orange
TM---M006/--T34	Wengé

TM---M006/--T15	Acajou
TM---M006/--T16	Noyer brun
TM---M006/--T19	Noyer Ancien
TM---M006/--T20	Noyer Blond
TM---M006/--T21	Noyer Brennero
TM---M006/--T22	Noyer
TM---M006/--T24	Palissandre
TM---M006/--T71	Rouge carminé
TM---M006/--T10	Cerisier

Usage conseillé :	Conviennent pour teinter tout type de meubles et support en bois pour intérieur	
Méthode d'application :	Pistolet conventionnel, air-mix, pinceau, chiffon et rouleau	
Préparation du produit :	en poids: Voir le tableau "Dilution et utilisation"	en volume: Voir le tableau "Dilution et utilisation"

Caractéristiques physico-chimiques des différentes versions :
Les teintes TM---M006/----- sont constituées d'une série de solutions de colorants organiques et métalliques complexes en solutions organiques, chacune desquelles ayant des caractéristiques physico-chimiques particulières, y compris la stabilité à la lumière. Les données sont reportées dans le tableau suivant :

Version		Résidu Solide (%)	Poids Spécifique (g/cm^3)	Vix D4 Sec
TM---M006/--M07	Jaune	8±2	0,960±0,030	-
TM---M006/--M09	Vert	6±1	0,850±0,030	-
TM---M006/--T01	Noir	12±2	1,000±0,030	-
TM---M006/--T02	Blanc	66±1	1,700±0,030	38 ± 5
TM---M006/--T03	Rouge	9±1	0,960±0,030	-
TM---M006/--T62	Bleu	5±1	0,940±0,030	-
TM---M006/--T07	Jaune Or	7±1	0,950±0,030	-
TM---M006/--T08	Orange	7±1	0,940±0,030	-
TM---M006/--T15	Acajou	6±1	0,950±0,030	-
TM---M006/--T16	Noyer brun	6±1	0,940±0,030	-
TM---M006/--T19	Noyer Ancien	6±1	0,940±0,030	-
TM---M006/--T20	Noyer Blond	5±1	0,950±0,030	-
TM---M006/--T21	Noyer Brennero	8±1	0,960±0,030	-
TM---M006/--T22	Noyer	6±1	0,950±0,030	-
TM---M006/--T24	Palissandre	9±1	0,960±0,030	-
TM---M006/--T71	Rouge Carminé	9±1	0,940±0,030	-
TM---M006/--T10	Cerisier	6±1	0,950±0,030	-
TM---M006/--T34	Wengé	11±1	0,980±0,030	-

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@rennerItalia.com www.rennerItalia.com

LES DONNES ET LES INFORMATIONS CITEES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOTRE MEILLEURE CONNAISSANCE ACTUELLE, IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPONDE A SES PROPRES EXIGENCES EN CE QUI CONCERNE LES INSTRUMENTS D'UTILISATION, LES SUPPORTS UTILISES ET LES CONDITIONS AMBIANTES D'UTILISATION.

La couleur TM---M006/--T71 a une résistance médiocre à la lumière, à utiliser seulement pour des tons violets et non pour des cycles qui prévoient l'exposition aux lampes UV.

Indications générales sur le cycle :
Les colorants TM---M006 sont diluables avec une vaste gamme de solvants, y compris l'eau, et peuvent être additionnés avec plusieurs liants.
Les colorants MXX constituent une exception, car ils ne sont pas compatibles qu'avec les liants à solvant et non avec l'eau, et le T02, qui n'est compatible qu'avec l'eau et les solvants polaires tels que DT---M071, DT---M074, DT---M070 et non avec les liants à solvant.
L'usage correct des liants et le choix approprié des solvants permettent plusieurs solutions d'application à même de satisfaire les exigences techniques des utilisateurs les plus variées.
Le tableau suivant vous guide pour l'utilisation correcte des colorants TM---M006:

Dilution et utilisation

Application	Diluant	Dilution	Liant	Quantité	Caractéristique du liant
Pistolet	DT---M070 Diluant extra-rapide	de 1:5 à 1:10	RM M029 (non compatible avec blanc T02)	Max 20% sur le colorant concentré	Liant base solvant, améliore le marquage du pore
	DT---M074 Diluant moyen-lent				
	Eau		RM M026	Max 20% sur le colorant concentré	Liant à l'eau, améliore le marquage du pore
Chiffon / Pinceau	DT---M071 Diluant lent	da 1:5 à 1:10	-	-	-
	Eau		-	-	-
Rouleau			RM M029 (non compatible avec blanc T02)	Max 30% sur le colorant concentré	Règle la viscosité, diluer si nécessaire avec DT---M071 DT---M072

Préparation du substrat : Ponçage avec papier grade 180.
Survernissage : Les colorants de la série TM---M006 peuvent changer de couleurs lorsqu'ils sont survernis avec des polyesters redox. On conseille d'utiliser l'isolant FI---M192 avant l'application d'un produit polyester.

Note et avertissement :

Aucune limite de conservation. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de dépôts sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@rennerItalia.com www.rennerItalia.com

LES DONNES ET LES INFORMATIONS CITEES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOTRE MEILLEURE CONNAISSANCE ACTUELLE, IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPONDE A SES PROPRES EXIGENCES EN CE QUI CONCERNE LES INSTRUMENTS D'UTILISATION, LES SUPPORTS UTILISES ET LES CONDITIONS AMBIANTES D'UTILISATION.