FICHE TECHNIQUE **Version 02 du 16/04/2021**

Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

TY M012/ Txx

Teinte à l'eau uniformisante au chiffon pour intérieur

Caractéristiques principales :

- **Bonne stabilité à la lumière**

ntr	Neutre
T01	Noir
T03	Rouge
T07	Jaune

T08	Orange
T22	Noyer
T23	Noyer foncé
T10	Cerisier

Utilisation du produit :	Mobilier de style et rustique
Méthode d'application :	Pistolet, chiffon
Préparation du produit :	Diluer avec de l'eau ou le neutre à partir de 50 %.

Caractéristiques physico-chimiques (23°C)

Extrait sec (%)	De 11 à 22 ± 1
Poids spécifique (g/cm^3)	1,10 ± 0,030

Préparation du support :
Poncer soigneusement le support avec des abrasifs grain 180 - 220. Les teintes formulées avec les colorants TY M012 peuvent être recouvertes par les produits à l'eau, nitro, polyuréthanes ou UV. Le recouvrement par des produits à base de résine polyester ou des produits acides sans isolant est déconseillé.

Consignes d'application :
Pour obtenir le rendement maximal du produit, il est préférable de le diluer avec du neutre, mais il est possible de le diluer avec de l'eau jusqu'à un maximum de 50 % afin de ne pas perdre les caractéristiques de viscosité du produit. Pour colorer le neutre, utiliser les pâtes de la série **EY M690 CXX - EY M460 CXX- EY M470 TXX** jusqu'à un maximum de 5-10%, il est aussi possible de les mélanger. Pour obtenir des couleurs plus brillantes, utiliser la série **TY M03 TXX** jusqu'à un maximum de 5-10%.

Pour plus d'informations relatives aux revêtements à base d'eau, prière de se référer à notre guide général.

Attention

- La péremption est de 18 mois sous conditions de stockage comprises entre 5 et 35 °C.
- Pendant l'application, il est nécessaire que l'environnement ainsi que le produit et le support soit à une température non inférieure à 15 °C.
- Les résidus de vernissage (eau de rinçage, eau de cabine, oversprays de vernis) doivent être éliminés selon les règles en vigueur. Ces produits ne doivent en aucun cas être déversés dans les égouts.
- Le matériel d'application doit être lavé avec de l'eau potable, aussitôt après utilisation. Lorsqu'il est nécessaire de décoller ou de nettoyer de vieilles traces de vernis, nous recommandons l'utilisation de **AY M460**, en le laissant agir durant une nuit, puis de rincer avec de l'eau.
- Bien mélanger avant utilisation.

LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS QUI FIGURENT DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À L'ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES. L'UTILISATEUR DOIT S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPOND EFFECTIVEMENT À SES BESOINS, EN TENANT COMPTE DES SYSTÈMES D'APPLICATION, DES SUPPORTS UTILISÉS ET DES CONDITIONS AMBIANTES D'APPLICATION.