YC---M40X

Catalyseurs pour Vernis à l'eau – Tableau récapitulatif

CODE	Poids spécifique (Kg/lt ±0,03)	RESIDU SOLIDE (± 1)	PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
YC M164	1,055	68	Catalyseur rapide pour **fonds**
YC M400	1,10	80	Pour **fonds**
YC M401	1,10	70	Pour **fonds et finitions mates**
YC M402	1,10	74	Universel, pour **finitions** et fonds
YC M403	1,08	70	Universel, pour **parquets et finitions brillantes**, finitions mates
YC M404	1,06	53	Universel, pour parquets et **finitions brillantes**, finitions mates
YC M413	1,10	56	Universel, pour finitions mates, **parquet**
YC M434	1,06	62	Universel, pour finitions mates, parquet et **finitions brillantes**

Utilisation du produit : Faire référence au bulletin technique des composants A pour établir le mode d'utilisation du catalyseur et la dose optimale d'emploi.

Attention!

- Bien mélanger le produit pendant l'incorporation du catalyseur, à l'aide d'un agitateur mécanique.
- Si le **catalyseur** est conservé dans des pièces où les températures sont comprises entre 5 e 35°C, le délai d'expiration est de **6 mois.**
- Utiliser dans tous les cas le produit additivé dans les 3 heures suivant l'ajout du catalyseur. Ne pas utiliser un mélange ayant dépassé ce laps de temps sauf pour certains cas explicités dans la fiche technique correspondante.
- Il est nécessaire d'avoir, en phase d'application, pour le produit comme pour le support et l'ambiance, une température non inférieure à 15°C.
- Les déchets de peinture (eaux de lavage, eaux de cabines de peinture, boues de peinture) doivent être éliminés dans le respect des règles en vigueur. Ne pas jeter les déchets dans les égouts.

Réticulants pour vernis à l'eau – Tableau récapitulatif

CODE	Dose d'emploi %	PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
YC M406	2 - 4	Liant universel pour bois et verre. Pot-life 24-48 heures selon le produit utilisé. Conseillé pour utilisation au rideau avec produits pour verre
YC M407	0,5 - 1	Universel de rapidité moyenne mais de long pot life. Pour **fonds et finitions**
YC M408	0,5 - 1	Universel, rapide. Pour accélérer le ponçage des fonds et **l'empilage** des finitions
YC M409	1 - 4	Liant pour produits BIO. Pot-life 24-48 heures selon le % de produit utilisé
YC M410	2 - 4	Liant pour produits BIO. Pot-Life 24-48 heures selon le % de produit utilisé
YC M419	1 - 2	Promoteur d'adhérence sur **verre**. Séchage très lent. Après 24 h le réticulant est désactivé.

Utilisation du produit : Introduire les réticulants lentement et sous agitation mécanique. Pour simplifier leur introduction et éviter la formation de grumeaux, il est conseillé de prémélanger avec une quantité égale de DT M075.
Lors de l'utilisation de réticulants dans des cycles rapides, la dose optimale d'emploi doit être établie sur la base d'essais faits dans des conditions industrielles directement sur l'installation de l'utilisateur

LES DONNEES ET LES INFORMATIONS CITEES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOTRE MEILLEURE CONNAISSANCE ACTUELLE. IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPONDE A SES PROPRES EXIGENCES EN CE QUI CONCERNE LES INSTRUMENTS D'UTILISATION, LES SUPPORTS UTILISES ET LES CONDITIONS D'UTILISATION ENVIRONNEMENTALES

Attention!

- Si le **produit** est conservé dans des pièces où les températures sont comprises entre 5 e 35°C, le délai d'expiration est de **12 mois**.
- Utiliser dans tous les cas le produit additivé dans les 24 heures suivant l'ajout du réticulant. Ne pas utiliser tel quel un produit avancé, mais le mélanger avec au moins une quantité égale de préparation fraiche.
- Il est nécessaire d'avoir, en phase d'application, pour le produit comme pour le support et l'ambiance, une température non inférieure à 15°C.
- Les déchets de peinture (eaux de lavage, eaux de cabines de peinture, boues de peinture) doivent être éliminés dans le respect des règles en vigueur. Ne pas jeter les déchets dans les égouts.

LES DONNEES ET LES INFORMATIONS CITEES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOTRE MEILLEURE CONNAISSANCE ACTUELLE. IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPONDE A SES PROPRES EXIGENCES EN CE QUI CONCERNE LES INSTRUMENTS D'UTILISATION, LES SUPPORTS UTILISES ET LES CONDITIONS D'UTILISATION ENVIRONNEMENTALES