YM---M104/-----

AQUARIS Primer hydro Fongicide Insecticide Antitermite Preventif et Curatif

Renner Italia Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)-Tel +39.0516618211-Fax +39.0516606312; www.renneritalia.com

Caractéristiques principales du produit :

- Autorisé en Europe selon le Règlement Biocides (**BPR [528/2012])**

Pays	Numéro d'autorisation	Pays	Numéro d'autorisation
Italia	IT/2020/00702	Polonia	PL/2019/0407-004/MR/BPF
Spagna	ES/MRF(NA)-2019-08-00630 1-4	Bulgaria	2567-1 1-4
Francia	FR-2019-0075 1-4	Croazia	UP/I-543-04/19-12/22-04/1
Ungheria	HU-2019-MA-08-00271-4001	Rep. Ceca	CZ-0021980-0004
Slovacchia	SK19-MRP-016-04-001	Slovenia	SL-0020833-0000
Germania	DE-0014303-00-0000-08	Belgio	BE2019-0025-04-01

- Pénétration profonde dans le bois grâce à sa formulation en microémulsion stabilisée.
- Efficacité testée contre les champignons du bleuissement et la pourriture.
- Efficacité testée contre les vers du bois et les termites.
- Contient un mélange spécialement étudié de différents fongicides à ample action : 0,25% IPBC et 0,25% Propiconazole, 0.25% Perméthrine.
- Facile et versatile en application.
- Excellent pouvoir uniformisant et égalisateur pour les couches successives de produit.
- Ne laisse pas de résidus.

Usage conseillé	**Convient pour utilisation en Classe de 1 à 3.1 et 3.2 selon la norme EN335** Le bois en Classe 3 doit être surverni*		
	• Poutres • Bardages • Clôtures	• Mobilier pour intérieur et jardin • Gazebos et pavillons de jardin • Balcons	• Fenêtres • Ecrans occultants • Portes d'entrée
Méthode d'application	Pistolet basse pression, bac de trempage, pistolets automatiques, pinceau		
Préparation du produit	Prêt à l'emploi. Au cas où il serait nécessaire de retirer des insolubles présents dans le produit (sciures, matériaux incompatibles), passer le produit dans un filtre de 100µ.		
Quantité conseillée	160-200 g/m^2 PREVENTIF fongicide et insecticide 300 g/m^2 CURATIF insecticide et préventif fongicide		
Rendement	De 3.3 à 6.25 m^2/L		
Caractéristiques d'application	n° de couches conseillées: de 2 à 3 couches intervalle entre les couches: min 2 heures, max 20 heures Séchage final : 24 heures Note : le temps de séchage est fortement lié à l'humidité du bois et aux conditions ambiantes. Pour une meilleure pénétration on conseille d'appliquer sur bois bien sec (12-14% d'humidité relative)		
Caractéristiques Physico-chimiques	Aspect : liquide transparent jaune paille Odeur : caractéristique Densité : 1.005 g/cm^3 Viscosité : DIN2 44sec pH = 6.5 ± 0.7 Extrait sec %: 7 ± 0.3		

LES DONNEES ET INFORMATIONS PRESENTES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOS CONNAISSANCE ACTUELLES. IL EN VA DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR DE VERIFIER QUE LE PRODUIT CORRESPOND A SON BESOIN EN FONCTION DU MATERIEL UTILISE, DU SUPPORT ET DES CONDITIONS AMBIANTES D'APPLICATION ET DE SECHAGE.

Classement selon Reg. 1272/2008 (CLP)	 **Attention**. Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour la vie aquatique avec effets à long terme. Contient : 1,2-BENZISOTHIAZOL- 3- (2H) - ONE; PERMETHRINES; 3-IODE - 2-CARBAMATE DE PROPINYL-BUTYLE; PROPICONAZOLE. Peut provoquer une réaction allergique.
Préparation du substrat	BOIS NEUF Nettoyer soigneusement la surface du bois et éliminer les traces de graisse, de cire ou de résine. Pour le ponçage du bois, nous conseillons un papier grain 150. BOIS VIEUX ou VERNIS : poncer, traiter avec des machines à jet d'eau ou **RR5050** (dégriseur) puis procéder comme pour le bois nouveau.
Instructions d'application	Flow-coating : utiliser une pompe à membrane. Bac de trempage : utiliser exclusivement des bacs en acier inox (ex. AISI 304) ou HDPE. Pinceau : utiliser des pinceaux à poils mixtes ou synthétiques. Nettoyer les outils avec de l'eau ou de l'eau et du savon neutre immédiatement après utilisation.
*** Survernissage**	Le bois traité avec le **YM---M104/-----** doit être surverni si utilisé en classe 3 selon la norme EN335. Sa formule particulière est extrêmement compatible avec les produits à base aqueuse aussi bien que à base solvant : on peut survernir avec des imprégnations, intermédiaires, fonds pour pistolet et finitions transparentes et pigmentées.
Efficacité démontrée selon les normes élaborées par le CEN (*Comité Européen de Normalisation)*	**EN46** Préservants du bois - Détermination de l'action préventive contre les larves nouveau-nées de Hylotrupes bajulus (Linneaus) **EN49-1** Préservants du bois – Détermination de l'efficacité protectrice contre l'Anobium punctatum (De Geer) par ponte et survie des larves - Partie 1: Application par traitement de surface. **EN1390** Préservants du bois – Détermination de l'action curative contre les larves de Hylotrupes bajulus (Linnaeus) **EN370** Préservants du bois – Détermination de l'efficacité curative pour la prévention de la ressortie de l'Anobium punctatum (De Geer) **EN118** Préservants du bois. Détermination de l'efficacité préventive contre Reticulitermes santonensis (de Feytaud) (Méthode de laboratoire) **EN113** Préservants du bois - Méthode d'essai pour déterminer l'efficacité protectrice contre les champignons basidiomycètes xylophages - Détermination du seuil d'efficacité Des tests après vieillissement artificiel et naturel ont été réalisé lorsque significatifs (EN73, EN84)

Remarques :

- Bien mélanger le produit avant utilisation.
- Stocker le produit dans son emballage original, bien fermé et dans un local où la température est comprise entre 5 et 35°C.
- La péremption est de 18 mois.
- Il est nécessaire lors de l'application, aussi bien pour le produit que pour le support et l'environnement, d'avoir une température non inférieure à 10°C.
- Les résidus de vernis (eau de lavage, eau de cabine, restes de produit) doivent être gérés suivant les normes en vigueur. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Le matériel doit être lavé immédiatement après l'utilisation. Au cas où des films secs doivent être retirés, utilisez **AY—M460**, en laissant agir une nuit puis rincez à l'eau.

Que faire …	**Ajouter**	**Dose d'utilisation**	
		%	**Grammes par 25 litres**
Si beaucoup de mousse se forme dans le flow coating	**AY---M420**	0,050	12,5
Pour restaurer la conservation d'un produit usagé	**AY---M435**	0,200	50

LES DONNEES ET INFORMATIONS PRESENTES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOS CONNAISSANCE ACTUELLES. IL EN VA DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR DE VERIFIER QUE LE PRODUIT CORRESPOND A SON BESOIN EN FONCTION DU MATERIEL UTILISE, DU SUPPORT ET DES CONDITIONS AMBIANTES D'APPLICATION ET DE SECHAGE.