FICHE TECHNIQUE **Version 01 du 02/05/2024**

YO-xxM318

EXTREME Finition-imprégnation à l'eau haute protection pour extérieur

Renner Italia Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

Caractéristiques générales du produit:

• Excellent mouillage du pore	• Bonne couverture
• Excellente résistance aux conditions d'exposition plus extremes (plage, haute montagne)	• Très élastique
	• Contenu élevé d'absorbeurs UV
• Contient IPBC	• Excellente protection contre les rayons UV

Versions:

YO-30M318/-----	30 gl transparent	**YO-30M318/--T17**	30 gl Ebène	**YO-30M318/--T28**	30 gl Teck
YO-30M318/--T13	30 gl Mélèze	**YO-30M318/--T21**	30 gl Noyer Brennero	**YO-30M318/--T30**	30 gl Chataigner
YO-30M318/--T15	30 gl Acajou	**YO-30M318/--T23**	30 gl Noyer foncé		

Conseil d'utilisation:	• Structures en bois en bord de mer • Decking	• Claustras • Balcons • Jeux en bois pour extérieur	• Poutres sous-toit • Maisonnettes en bois pour jardin
Méthode d'application:	Pinceau		
Préparation du produit:	Prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer à l'eau du robinet de 5 à 10%.		

Caractéristiques physico-chimiques à 23°C

Extrait Sec (%)	38 ± 2
Poids spécifique (g/cm^3)	1,030 ± 0,03
pH	entre 8,0 et 9,5
Viscosité DIN 2 (s)	80 ± 5

Caractéristiques d'application

Nbr de couches conseillé	de 2 à 3 couches
Grammage conseillé par couche	min: 80 gr/m^2 max: 100 gr/m^2
Intervalle entre couche	min: 2 h max: 4 h
Rendement (m^2/litre)	de 8 à 12

Indications générales sur le cycle

Séchage à 23°C et HR% entre 45 et 65: 65gr/m^2	
Empilage à la verticale	6 heures
Ponçable/Egrenable	24 heures

Séchage tunnel: 65gr/m^2		
	Température	Temps
Flash Off	Ambiante	15 minutes
Air laminaire	30°C	45 minutes
Refroidissement	Ambiante	15 minutes
Empilage à la verticale	En sortie de tunnel	
Ponçable/Egrenable	4 heures	

Préparation du substrat:
Appliquer le produit directement sur le bois brut. Le bois peut être préalablement être traité avec un primer tel que YM---M099, YM---M101 ou YM---M031 ;

Instruction d'application: Pinceau

Ponçage:	Manuel: (220-240)			

Surcouchage :
Avec le même produit

Pour des informations au sujet du vernissage en produits hydro de notre gamme, réclamer ou consulter notre guide.

Notes et Avertissements

- Bien mélanger le produit avant utilisation.
- Si le produit est conservé dans un local à température comprise entre 5 et 35°C, la péremption est de 18 mois.
- Il est nécessaire d'avoir en phase d'application, aussi bien pour le produit que pour le support et l'environnement, une température supérieure à 15°C. Le film sec qui se forme à des températures inférieures possèdera des propriétés chimiques et mécaniques inférieures au standard de qualité normalement obtenu.
- Les résidus de vernis (eau de lavage, eau de la cabine, vernis restant) doivent être gérés suivant les normes en vigueur. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Le matériel doit être lavé à l'eau de suite après utilisation. Si on devait éliminer des films secs de vernis, utiliser l'**AY M460** en laissant agir une nuit puis rincer à l'eau.

Quoi faire …	**Ajouter**	**Dose d'emploi**	
		%	**Grammes pour 25 litres**
Si la finition sèche trop rapidement	**AY---M450**	2 – 5	de 500 à 1250
Pour restaurer la conservation d'un produit usagé	**AY---M435**	0,100	25
Si des cratères dûs à une pollution ambiante apparaissent	**AY---M457**	0,200 – 0,600	de 50 à 150
Pour augmenter la densité	**AY---M453**	0,200 – 0,500	De 50 à 125

Imprimé le 20/01/2025

LES DONNEES ET INFORMATIONS PRESENTES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOS CONNAISSANCES ACTUELLES. IL EN VA DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR DE VERIFIER QUE LE PRODUIT CORRESPOND A SON BESOIN EN FONCTION DU MATERIEL UTILISE, DU SUPPORT ET DES CONDITIONS AMBIANTES D'APPLICATION ET DE SECHAGE.