FICHE TECHNIQUE **Version 8 du 05/04/2024**

Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

YS---M009/--XXX

Huile pour meubles et parquet à l'eau avec cire d'abeille

CONTIENT DES MATIÈRES PREMIÈRES PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES

Principales caractéristiques du produit :

• **Bonne résistance à l'abrasion**	• **Formule anti jaunissante et qui peut être catalysée**
• **Mélange d'huiles, résines PU et cires avec de bonnes propriétés imperméables et application simple et rapide**	• **Riche en cires qui donnent à l'ouvrage fini un haut pouvoir hydrofuge et un effet soyeux au toucher de très haute qualité**

12.5% de carbone renouvelable sur la partie organique

Versions :

YS---M009	Transparent

YS---M009/--T94	Transparent effet bois naturel

Conseils d'utilisation :	• Parquet	• Meubles	• Entretien
Méthodes d'application :	Rouleau à poils ras, pinceau, chiffon, pistolet traditionnel		
Préparation du produit :	Catalyser à **5%** avec **YC M402** (ou avec YC M400, YC M401, YC M434 o YC M404 même pourcentage), diluer si nécessaire avec eau du réseau à 5-10% ou avec **AY---M450** en été.		

Caractéristiques physico-chimiques (23°C)

Résidu solide (%)	22 ± 2
Poids Spécifique (g/cm^3)	1,020 ± 0,020
Viscosité DIN 4 (s)	16 ± 3
Viscosité Brookfield (mPas)	-
pH	Entre 7 et 9

Modalités d'Utilisation

Verticalité maximale (µm humides)	-
Nombre de couches recommandé	De 2 à 3 couches
Quantités recommandées par couche (g/m^2)	min: 30 max: 80
Intervalle entre deux couches	1-3 heures
Rendement (m^2/litres)	De 12 à 24

Informations générales sur le cycle

Séchage à 20°C et HR% entre 45 et 65 : 60 g/m^2	
Hors poussière	30 minutes
Manipulable	60 minutes
Survernissable	1-4 heures
Piétinable	48 heures
Ponçable	2-4 heures

Séchage en tunnel : 60 g/m^2		
	Température	Temps
Flash Off	/	/
Flux d'Air Laminaire	/	/
Refroidissement	/	/
Empilable	/	

Préparation du support : Nettoyer avec soin la surface du bois, qui doit être dépourvue de toute trace de graisse, de cire ou de résine. Poncer soigneusement le bois brut au grain 150 – 180 de préférence. Bien nettoyer avec aspirateur avant de commencer l'application.

Instructions d'utilisation : Chiffon, rouleau, pinceau : Nous conseillons l'utilisation du produit comme bi-composant, mais si de bonnes caractéristiques de protection du support ne sont pas requises il peut être utilisé comme mono-composant.
La version **YS M009** peut être colorée avec pâtes de la série **EY M690 SAUF LE C02**
La version **YS M009 T94** peut être colorée avec pâtes de la série **EY M690**.
Si on veut teinter ou raviver le bois on peut rajouter, seulement dans la première couche, de petites quantités de colorants organiques de la série **TY M003** à max 2% ou des oxydes de fer à max 1% directement dans le produit **YS---M009** transparent.
Après au moins 4 heures poncer ou égrener légèrement avec papier grain 320-400 pour éliminer le poil du bois, nettoyer avec un aspirateur et survernir avec la même huile. Pour une utilisation sur les sols, on peut appliquer une troisième couche après 4 heures poncer ou égrener légèrement avec papier grain 320-400.
L'utilisation du catalyseur réduit au minimum la remontée de substances colorées des bois tanniques ou résineux tels qu'Iroko, Merbau etc. et améliore le résultat esthétique du cycle, augmente la résistance chimique et à l'abrasion. Le catalyseur doit être additionné si on utilise la version **T94** ou si on utilise le produit sur parquet. Pour l'entretien de superficies déjà vernies, il est conseillé d'égrener légèrement avec papier 400, bien nettoyer et ensuite appliquer **YS M009** exclusivement en version bi-composant. En été on peut diluer l'huile avec **AY---M450** à 5% pour favoriser l'application et l'étalement.

Pour des informations complémentaires concernant la peinture avec notre gamme de produits à base d'eau, demander ou consulter notre guide.

Remarques et avertissements

- Bien mélanger le produit avant chaque utilisation.
- Si le produit est conservé dans des pièces où les températures sont comprises entre 5 e 35°C, le délai d'expiration est de 18 mois.
- Lors de la procédure d'application il est nécessaire d'avoir, et pour le produit et pour le support et l'environnement, une température non inférieure à 15°C. Les pellicules qui se forment en dessous de cette température ont une résistance chimique et mécanique inférieure à la norme de qualité que l'on peut généralement obtenir.
- Les déchets de peinture (eaux de lavage, eaux de cabines de peinture, boues de peinture) doivent être éliminés dans le respect des règles en vigueur. Ne pas jeter les déchets dans les égouts.
- Le matériel doit être lavé à l'eau tout de suite après utilisation. Dans le cas où l'on devrait enlever des pellicules sèches de peinture, utiliser **AY M460**, en le laissant agir toute la nuit, puis rincer à l'eau.

Que faire …	**Ajouter**	**Doses d'emploi**	
		%	**Grammes pour 5 litres**
Pour améliorer l'étalement	**AY M450**	2-10	De 100 à 500
Pour éliminer les cratères	**AY M457**	0,2 – 1	de 10 à 50

Imprimée le 05/04/2024

LES DONNEES ET LES INFORMATIONS CITEES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOTRE MEILLEURE CONNAISSANCE ACTUELLE. IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPONDE A SES PROPRES EXIGENCES EN CE QUI CONCERNE LES INSTRUMENTS D'UTILISATION, LES SUPPORTS UTILISES ET LES CONDITIONS D'UTILISATION AMBIANTES